


ÜSTÖKÖS FEHÉR



A MAGYAR

FEHÉR PORTLANDCEMENT

„ÜSTÖKÖS FEHÉR”

Fehér portlandcement eddig csak külföldről kerülhetett hazánkba, de vagy túl magas árban, vagy meg nem felelő minőségben. Utóbbi úgynevezett fehér cementek azonban nem valódi portlandcementek, szilárdságuk csekély és az időjárással szemben ellenállóknak nem tekinthetők. Ennek folytán fehér színű cement nálunk szélesebb körben nem kerülhetett felhasználásra, bár a feldolgozó iparágak mindinkább érezték egy színben, szilárdságban és árban egyaránt megfelelő hydraulikus kötőanyag hiányát.

Ezért feladatul tűztük ki magunknak, hogy ezt a hiányt **hazai** gyártmánnyal pótoljuk. Évekig tartó fáradozások és költséges kísérletek után végre sikerült bÉlapátfalvai portlandcementgyárunkban szabadalmazott eljárással, **tiszta fehér** színű portlandcementet előállítanunk, melyet

„ÜSTÖKÖS FEHÉR”

védjegy alatt hozunk forgalomba. Az „ÜSTÖKÖS FEHÉR” szabványszerű portlandcement, tehát közönséges portlandcementtel együtt is feldolgozható. Az „ÜSTÖKÖS FEHÉR” portlandcement ugyanazokkal az adalékanyagokkal, ugyanoly módon dolgozható fel, mint a közönséges portlandcement és vele a legtisztább színárnyalatok is elérhetők.

**EGERCSEHI KÖSZÉNBÁNYA ÉS PORTLAND-
CEMENTGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

B U D A P E S T, + V., + K L O T I L D + U T C A + 3/a.

A MAGYAR FEHÉR PORTLANDCEMENT

Hivatalos vizsgálati adatok	Budapest			Wien	Berlin
	M. Kir. József Műegyetem	M. kir. Államvasutak vegyszeri laboratoriuma	Budapest Székesfőváros Anyagvizsgáló Intézete	Technische Hochschule	Staatl. Material- prüfungsamt Berlin-Dahlem
Kötési idő: kezdeté vége	1 3/4 óra 11 1/4 óra	1 1/2 óra 6—7 óra	2 óra 6 1/4 óra	2 óra 11 1/2 óra	3 1/2 óra 12 óra
Térfogatállandósági vizsgálat: lepénypróba . . . főzőpróba	A próbatestek élesszegélyűek, repedésmentesek, térfogatváltozást nem mutattak. A próbatestek a főzőpróbát kiállották.				
Szilárdsági vizsgálat: Húzószilárdság kg/cm ² 7 napra 28 „ 28 „ komb. fekvés	25·9 29·1 29·2	29·8 34·2 37·2	30·3 31·9 45·2	27·5 34·9 36·7	27·2 33·2 43·4
Nyomószilárdság kg/cm ² 7 napra 28 „ 28 „ komb. fekvés	318 483 504	328 516 526	324 483 554	326 526 622	317 454 503

Az „ÜSTÖKÖS FEHÉR”
portlandcement
színével a betont és műkövet
megnemesíti.

ITT LEVÁGANDÓ!

Kelet:.....

Szíveskedjék az „ÜSTÖKÖS FEHÉR” portlandcementre
vonatkozó árajánlatot és mintát alábbi címekre elküldeni.

Aláírás:.....

Cím:.....

„ÜSTÖKÖS FEHÉR”

portlandcementünk tiszta fehér színét bármely módon felhasználva, tartósan megőrzi. Kiválóan alkalmas a modern építészeti törekvések fejlesztésére, valamint a legmesszebbmenő művészi és díszítési igények kielégítésére.

Az „ÜSTÖKÖS FEHÉR” portlandcement alkalmazható:

Épületek vakolásánál, homlokzatkiképzéseknél, stukko- és kőfaragómunkáknál, hézagolások és faliképzéseknél, továbbá ablakkeretek, oszlopok és mindennemű díszítések készítésénél.

Helyiségek burkolásánál, ahol fontos a tisztaság és jó megvilágítás, mint úszodák, fürdőszobák, konyhák, éléskamrák, hűtőhelyiségek, toilettek stb.

Műkögyártmányok, mint szobrok és sírkövek, emlékművek, műkölépcsők, cementlapok, betonpadlók, valamint díszes kerítések készítésénél.

„ÜSTÖKÖS FEHÉR” portlandcementünket nagy szilárdsága és csiszolhatósága kiválóan alkalmassá teszi


műmárvány és terazzo előállítására, mely munkáknál a fehér alapszín leghatásosabban érvényesül,

útjelzéseknél, mint határ- és kilométerkövek, kerékvetők, járdaszegélyek, irányjelzők, árbócok stb. az

„ÜSTÖKÖS FEHÉR”

pótolhatatlan szolgálatot fog tenni.

LEVELEZŐLAP



EGERCSEHI KÖSZÉNBÁNYA ÉS PORTLAND-
CEMENTGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

BUDAPEST V.,
KLOTILD UTCA 3/a.



50.536